

Datový list

Bauder EVA 40

jemný minerální posyp

Popis výrobku	Asfaltový SBS modifikovaný pás natavitelný- parozábrana	
Oblasť použití	Parozábrana v systému plochých střech	
Povrch	nahore:	Jemný minerální posyp
	dole:	Spalná fólie
Nosná vložka - Druh a hmotnost	ALU-polyester-kombinace se speciální vložkou, doplněná o skleněnou rohož	
Objednávací číslo	1328 0008	

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Délka	EN 1848-1	m	8
Šířka	EN 1848-1	m	1
Tloušťka	EN 1849-1	mm	4
Ohebnost za nízkých teplot nahore	EN 1109	°C	≤-15
Ohebnost za nízkých teplot dole	EN 1109	°C	≤-15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě nahore	EN 1110	°C	≥70
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dole	EN 1110	°C	≥70
Největší tahová síla podélně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 400
Největší tahová síla příčně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 300
Protážení: podélně	EN 12311-1	%	≥ 2
Protážení: příčně	EN 12311-1	%	≥ 2
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotěsnost metoda B	EN 1928	-	obstál
Propustnost vodní páry	-	m	≥ 1500
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	E



Identifikační číslo zkušebny: MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Datový list

Bauder EVA 40

Jemný minerální posyp

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Chování při působení vnějšího požáru ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2)
Viditelné vady	EN 1850-1	-	Žádné zjevné vady
Odolnost proti odlupování	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Smyková odolnost	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	NPD
Trvanlivost	EN 1109	°C	NPD

^{a)} zkoušeno v systému

Likvidace odpad

Asfaltové odpady lze likvidovat jako domovní odpad nebo domovnímu odpadu podobný průmyslový odpad (evropský katalog odpadů EWC číslo 170302 „Asfalt bez obsahu téru“)

Skladování/Doprava

Asfaltový pás v roli skladovat a transportovat ve svislé poloze, chránit před UV zářením, vlhkostí a horkem.

Pokyny

Pás splňuje požadavky na pomocnou hydroizolaci. Může splňovat na přechodnou dobu požadavky na nouzovou hydroizolaci. Jako pomocná hydroizolace zn. přechodná ochrana před srážkovou vodou. Zde je výraz "pomocná hydroizolace s omezením". Tzn. tuto pomocnou hydroizolaci je nutno ve fázi stavební činnosti kontrolovat a před další stavební činností popř. opravit. Při použití jako nouzová hydroizolace musí být také jasné, že nelze očekávat že splňuje kriteria hydroizolační vrstvy. Nejpozději po 4měsících je nutné tento pás přikrýt dalšími vrstvami střešní skladby

Další podklady

Aktuální podklady jako prospekty, návody pokládky atd. naleznete na internetu pod www.bauder.cz

Balení

Produkt je dodáván na europaletách, které jsou pro ochranu produktu zabaleny umělohmotnou fólií. Každá role má papírový obal/ lepící pásku na vnější straně produktu, které musí být před použitím produktu odstraněny



Identifikační číslo zkušebny: MPA Stuttgart, 0672
EN 13970