

Datový list

BauderTEC KSA

Fólie

Popis výrobku	Asfaltový pás SBS modifikovaný-samolepící	
Oblasť použití	Spodní vrstva ve vícevrstevném systému plochých střech. Použití k nalepení na upravený betonový podklad nebo trapézový plech, stejně jako na vhodné tepelné izolace.	
Povrch	nahoře:	Fólie
	dole:	Strhávací fólie (pod ní samolepící hmota)
Nosná vložka - Druh a hmotnost	Skleněná mřížka a skleněná rohož	
Objednávací číslo	1599 0000	



Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Délka	EN 1848-1	m	10
Šířka	EN 1848-1	m	1
Tloušťka	EN 1849-1	mm	≥ 3
Ohebnost za nízkých teplot nahoře	EN 1109	°C	≤ -25
Ohebnost za nízkých teplot dole	EN 1109	°C	≤ -30
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě nahoře	EN 1110	°C	≥ 100
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dole	EN 1110	°C	≥ 100
Největší tahová síla podélně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Největší tahová síla příčně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Protahení: podélně	EN 12311-1	%	≥ 2
Protahení: příčně	EN 12311-1	%	≥ 2
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotěsnost metoda B	EN 1928	-	obstál
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	E
Chování při působení vnějšího požáru a)	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t1 45°), B _{ROOF} (t2)
Viditelné vady	EN 1850-1	-	Žádné zjevné vady
Odolnost proti odlupování	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Smyková odolnost	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	NPD



Identifikační číslo zkušebny: GPB, 1724, MPA Stuttgart, 0672
EN 13707, EN 14967

Datový list

BauderTEC KSA

Fólie

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Rozměrová stálost	EN 1107-1	%	NPD
Trvanlivost	EN 1109	°C	NPD

a) zkoušeno v systému

Likvidace odpad

Asfaltové odpady lze likvidovat jako domovní odpad nebo domovnímu odpadu podobný průmyslový odpad (evropský katalog odpadů EWC číslo 170302 „Asfalt bez obsahu téru“)

Skladování/Doprava

Asfaltový pás v roli skladovat a transportovat ve svislé poloze, chránit před UV zářením, vlhkostí a horkem.

Další podklady

Aktuální podklady jako prospekty, návody pokládky atd. naleznete na internetu pod www.bauder.cz



Identifikační číslo zkušebny: GPB, 1724, MPA Stuttgart, 0672
EN 13707, EN 14967