

Datový list

BauderTHERM UL 50

Rouno popískované

Popis výrobku	Asfaltový SBS modifikovaný natavitelný pás s termicky snadno aktivovatelnými pruhy ze speciálního asfaltu na spodní straně.	
Oblasť použití	Spodní vrstva vícevrstvého hydroizolačního systému plochých střech s integrovanou tlakově vyrovnávací vrstvou.	
Povrch	nahoře:	Rouno popískované
	dole:	THERM-pruhy se spalnou fólií
Nosná vložka - Druh a hmotnost	Polysterová tkanina a skleněná rohož 180 g/m ²	
Objednávací číslo	1633 0000	



Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Délka	EN 1848-1	m	7,5
Šířka	EN 1848-1	m	1
Tloušťka	EN 1849-1	mm	≥ 4,2
Ohebnost za nízkých teplot nahoře	EN 1109	°C	≤ -30
Ohebnost za nízkých teplot dole	EN 1109	°C	≤ -30
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě nahoře	EN 1110	°C	≥ 100
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dole	EN 1110	°C	≥ 100
Největší tahová síla podélně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Největší tahová síla příčně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Protážení: podélně	EN 12311-1	%	≥ 20
Protážení: příčně	EN 12311-1	%	≥ 20
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotěsnost metoda B	EN 1928	-	obstál
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	E
Chování při působení vnějšího požáru ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Viditelné vady	EN 1850-1	-	Žádné zjevné vady
Odolnost proti odlupování	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Smyková odolnost	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD



Identifikační číslo zkušebny: GPB, 1724
EN 13707

Datový list

BauderTHERM UL 50

Rouno popískované

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	NPD
Rozměrová stálost	EN 1107-1	%	NPD
Trvanlivost	EN 1109	°C	NPD

a) zkušeno v systému

Likvidace odpad	Asfaltové odpady lze likvidovat jako domovní odpad nebo domovnímu odpadu podobný průmyslový odpad (evropský katalog odpadů EWC číslo 170302 „Asfalt bez obsahu téru“)
Skladování/Doprava	Asfaltový pás v roli skladovat a transportovat ve svislé poloze, chránit před UV zářením, vlhkostí a horkem.
Pokyny	Je nutné dbát na pečlivé svaření příčného spoje.
Další podklady	Aktuální podklady jako prospekty, návody pokládky atd. naleznete na internetu pod www.bauder.cz



Identifikační číslo zkušebny: GPB, 1724
EN 13707