


Datový list

BauderTHERM DS 1 DUO

THERM-pruhy se spalnou fólií

Popis výrobku	Asfaltový SBS modifikovaný pás-parozábrana s THERM pruhy na horní straně pro vlepení tepelné izolace. Je vybaven variabilními spoji, integrovanou dělicí vrstvou pro dřevěné podklady a tlakově vyrovnávací vrstvou. Oba spoje jsou rozdílně vybaveny. Jeden spoj je samolepící, naproti ležící spoj se svaří hořákem nebo horkým vzduchem. Tím je dána možnost dle počasí popř. požadavku na provozovní nebo nouzovou hydroizolaci optimálně spoj opracovat. Pás vykazuje vysoký difúzní odpor, vysokou pevnost v proslápnutí a rezistenci vůči alkáliím.	
Oblasť použití	Hodnotná parozábrana v systému plochých střech s integrovanými rychle aktivovatelnými THERM pruhy na horní straně pro lepení tepelné izolace. Další předností THERM pruhů je integrovaná tlakově vyrovnávací vrstva. Použití na dřevěném podkladu- volně položené, mechanicky upevněné s integrovanou dělicí vrstvou, lepené na upraveném betonovém podkladu nebo na trapézovém plechu (směr pokládky-parallelně s horní vlnou trapézového plechu)	
Povrch	nahoře: THERM-pruhy se spalnou fólií dole: Strhávací fólie (pod ní samolepící hmota)	
Nosná vložka - Druh a hmotnost	ALU-polyester kombinace se skleněnou mřížkou	
Objednávací číslo	1661 0000	

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Délka	EN 1848-1	m	7,5
Šířka	EN 1848-1	m	1,08
Tloušťka	EN 1849-1	mm	≥ 4
Ohebnost za nízkých teplot nahoře	EN 1109	°C	≤-25
Ohebnost za nízkých teplot dole	EN 1109	°C	≤-25
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě nahoře	EN 1110	°C	≥70
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dole	EN 1110	°C	≥70
Největší tahová síla podélně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 400
Největší tahová síla příčně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 300
Protážení: podélně	EN 12311-1	%	≥ 2
Protážení: příčně	EN 12311-1	%	≥ 2
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotěsnost metoda B	EN 1928	-	obstál
Propustnost vodní páry	-	m	≥ 1500



Identifikační číslo zkušebny: MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Datový list

BauderTHERM DS 1 DUO

THERM-pruhy se spalnou fólií

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	E
Chování při působení vnějšího požáru ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2)
Viditelné vady	EN 1850-1	-	Žádné zjevné vady
Odolnost proti odlupování	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Smyková odolnost	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	NPD
Trvanlivost	EN 1109	°C	NPD

^{a)} zkoušeno v systému

Likvidace odpad

Asfaltové odpady lze likvidovat jako domovní odpad nebo domovnímu odpadu podobný průmyslový odpad (evropský katalog odpadů EWC číslo 170302 „Asfalt bez obsahu téru“)

Skladování/Doprava

Asfaltový pás v roli skladovat a transportovat ve svislé poloze, chránit před UV zářením, vlhkostí a horkem.

Pokyny

Při svaření spoje splňuje pás požadavky na krátkodobou, pomocnou, nouzovou hydroizolaci. Nejpozději po 2 týdnech se musí zakrýt dalšími vrstvami. Při sklonu střešní roviny >3° je nutné tepelnou izolaci vlepenou do THERM pruhů jistit přes sesunutím.

Další podklady

Aktuální podklady jako prospekty, návody pokládky atd. naleznete na internetu pod www.bauder.cz



Identifikační číslo zkušebny: MPA Stuttgart, 0672
EN 13970