

Technický list

BauderLIQUITEC PR-EPDM



Popis produktu	Jednosložkový spojovací můstek na EPDM podklady, snadná aplikace, nízká spotřeba	
Oblast použití	BauderLIQUITEC PR-EPDM se používá jako základní nátěr pro zvýšení přilnavosti mezi EPDM podklady a hydroizolačním systémem BauderLIQUITEC PU.	
Barva	Bezbarvý	
Schválení	Ve spojení se systémem BauderLIQUITEC PU	
Balení	Nádooba 0,4 kg	
Objednací číslo	2313 0000	

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Spotřeba	-	kg/m ²	≈0,03-0,05
Hustota	ISO 8962	kg/dm ³	0,73-0,84
Viskozita	-	mPa·s	0,98
Teplota podkladu (min 3 K nad teplotou rosného bodu)	-	°C	(+5)-(+40)
Přetíratelné	-	min	≈30-60
Další nátěr	-	-	Další nátěr možný po zaschnutí, závisí na okolní teplotě
Nebezpečná látka (EU-směrnice 1907/2006)	-	-	GHS 02 + GHS 07 + GHS 08 GISCODE BSL 40
Nebezpečné zboží	GGVS	-	LQ UN 1263 NÁTĚR

Návod na použití

Prvním krokem je příprava podkladu. Před nanesením spojovacího můstku musí být povrch zdrsňený a odmaštěný/očištěný. Spojovací můstek promíchejte nebo protřepávejte v dodané lahvičce, dokud se rovnoměrně nepromíchá. Naneste tenkou vrstvu na připravený povrch štětcem. Zabraňte hromadění materiálu ve všech oblastech, zejména v rozích, a v případě potřeby jej štětcem rozetřete, abyste zabránili nadměrné tloušťce vrstvy.

Vhodnost produktu může být nutné určit individuálními testy. Viz také naše další technické listy produktů a návody k pokládce.

Poznámka

Uvedené hodnoty jsou statisticky stanovené a mohou mít tolerance.

Skladování

Składujte v originálním obalu nejméně 12 měsíců v chladném, suchém, nemrznoucím a vzduchotěsném obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Po částečném použití obal vzduchotěsně uzavřete.

Likvidace

Informace dle našeho aktuálního bezpečnostního listu.

Další dokumenty

Aktuální údaje naleznete na bezpečnostních listech, brožurách atd a dále pak na www.bauder.cz