Bauder DB 100
Datový list

Účel použití:		**Parobrzda ze speciální PE pod BauderTHERMOFOL nebo konstrukce šikmých střech dle EN 13984**
Povrch		**Hladká folie, modrá**
Objednávací číslo		**6900 0025**

Charakteristika	**Zkušební metoda/klasifikace**	**Jednotka**	**Požadavek**
Délka	-	m	25
Šířka	-	m	4,0
Tloušťka	DIN 53370	mm	0,16
Plošná hmotnost	DIN EN 1849-2	g/m^2	150 +/- 7%
Tahové vlastnosti: největší tahová síla	DIN EN 12311-2	N / 50 mm	>140
Tahové vlastnosti: protažení	DIN EN 12311-2 A	%	>300
Odolnost proti protrhávání	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	>115
Rozměrová stálost	DIN EN 1107-2	%	<0,3
Chování při požáru	EN 13501-1		Třída E
Výhřevná hodnota	EN 13431	MJ/ m^2	<< 10,5
Odolnost proti dynamickému zatížení	DIN EN 12691- A	500 g	obstál
Ekvivalentní difúzní tloušťka	DIN EN 1931	m	100
Vodotěsnost	DIN EN 1928	kPa	2
Stálost při stárnutí	EN 1296	-	Obstál
Balení		m^2/role	100

Folii jako parozábranu řemeslně položit, příčný a podélný spoj 10 cm přesah, napojení lepicí páskou vzduchotěsně lepit.
Parobrzda není UV stabilizována, výrobek se musí okamžitě vestavět.

CE **DIN EN 13 984**

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 * Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de
Bauder sro Chodovská 228/3 Praha 4 141 00 www.bauder.cz

Všechny údaje obsažené v tomto technickém listě korespondují se současným stavem techniky. Změna vyhrazena stav 0411