Bauder DB 220
Datový list

Účel použití:		**Parobrzda ze speciální PE, typ A dle EN 13984 pro pokládku pod BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFOL nebo konstrukce šikmých střech.**
Povrch		**Hladká folie, oranžová**
Objednávací číslo		**6900 0030**

Charakteristika	**Zkušební metoda/klasifikace**	**Jednotka**	**Požadavek**
Délka	-	m	25
Šířka	-	m	4,0
Tloušťka	DIN 53370	mm	0,25 +/- 7%
Plošná hmotnost	DIN EN 1849-2	g/m^2	235 +/- 7%
Tahové vlastnosti: největší tahová síla	DIN EN 12311-2	N / 50 mm	>185
Tahové vlastnosti: protažení	DIN EN 12311-2 A	%	>500
Odolnost proti protrhávání	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	>180
Chování při požáru	EN 13501-1		Třída E
Výhřevná hodnota	EN 13431	MJ/ m^2	<< 10,5
Odolnost proti dynamickému zatížení	DIN EN 12691- A	500 g	obstál
Ekvivalentní difúzní tloušťka sd	DIN EN 1931	m	220
Vodotěsnost	DIN EN 1928	kPa	2
Stálost při stárnutí	EN 1296	-	Obstál
Balení		$m^{2/}$role	100

Folii jako parozábranu řemeslně položit, příčný a podélný spoj 10 cm přesah, napojení lepicí páskou vzduchotěsně lepit.
Parobrzda není UV stabilizována, výrobek se musí okamžitě vestavět.
Bauder DB 220 je součástí FM zkoušených střešních skladeb.

CE **DIN EN 13 984**

Paul Bauder GmbH & Co. KG - Korntaler Landstrasse 63 - D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 * Telefax 0711/88 07-300 - www.bauder.de
Bauder sro Chodovská 228/3 Praha 4 141 00 www.bauder.cz

Všechny údaje obsažené v tomto technickém listě korespondují se současným stavem techniky. Změna vyhrazena stav 0113