

## Technický list výrobku Bauder DS 1500 SK

### Parozábrana

Účel použitia:	Parozábrana z potiahnutej hliníkovej fólie so samolepiacou vrstvou do strešných skladiieb pod FPO BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN/BauderTHERMOPLEX alebo pod PVC BauderTHERMOFOL
Povrch:	hliníkový sivý, oranžová potlač
Kód výrobku:	6900 1500

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Vodotesnosť proti vode v kvapalnej fáze	STN EN 1928	-	vyhovuje
Ťahové vlastnosti	Najväčšia ťahová sila	N/50 mm	> 400
	Predĺženie	%	> 20
Trvanlivosť difúzneho odporu po umelom starnutí	EN 1296 a EN 1931	-	vyhovuje
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca)	STN EN 12310-1	N	> 40
Odolnosť proti nárazu	STN EN 12691	mm	vyhovuje
Odolnosť spoja v šmyku	STN EN 12317-2	N/50 mm	> 300
Priepustnosť vodnej pary	STN EN 1931	m	$s_d > 1.500$
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	trieda E
Dĺžka	STN EN 1848-2	m	100
Šírka	STN EN 1848-2	m	1,40
Hrúbka	STN EN 1849-2	mm	0,25 +-10%
Plošná hmotnosť	STN EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	0,145 +-10%
Priamosť	STN EN 1848-2	-	vyhovuje
Viditeľné chyby	STN EN 1850-2	-	bez viditeľných chýb
Špecifická výhrevnosť	EN 13431	MJ/m <sup>2</sup>	<11,6
Baliaca jednotka		m <sup>2</sup> /kotúč	140

Bauder DS 1500 SK rozviňte najmenej 3 m a vyrovnajte, stiahnite spodnú ochrannú fóliu a nalepte najprv začiatok, až potom pokračujte s lepením plochy. V priečných spojoch sa odporúča použitie podkladových plechových pásov (podloženie spoja).

Odporúčané presahy pásov 5 cm. Napojenia na murivo alebo betón dodatočne vzduchotesne nalepte butylkaučukovou páskou BauderSYN BU-T 15, kód výrobku 6900 0020.

Bez funkcie provizórnej hydroizolácie!

Bauder DS 1500 SK nie je vhodný pre lepené strešné sklady!

Bauder DS 1500 SK môže byť použitý podľa DIN 18234:2018.

UV odolný maximálne 3 mesiace.

